

特長

- ハロゲンフリー、可塑剤フリー
- 軽い(自社塩ビ品対比約30%軽量)
- 裂けにくい(引裂強力:自社塩ビ品対比2倍以上)

- 厚生省告示第370号規格試験適合
- 温度による風合変化の少ない素材です。
- ヒートシールが容易です。(熱風・熱板溶着等)

用途 各種カバー類・通い袋・etc

LL500PET



シルバー

LL800PET



ダークグリーン



ダークグリーン



ブルー

※LL800PETはダークグリーンのみです。

⚠️ ご注意

- 印刷には前処理としてコロナ処理やフレイム処理が必要です。
- 高周波溶着縫製はできませんのでご注意ください。

規格 物性データ表

| 品番 | 巾(cm)×長さ(m乱) | 厚さ(mm) | 質量(g/m) | 引張強度(N/3cm)【経×緯】 | 伸度(%)【経×緯】 | 引裂強度(N)【経×緯】 |
|----------|--------------|--------|---------|------------------|------------|--------------|
| LL500PET | 185×50 | 0.38 | 260 | 557×532 | 16.1×17.3 | 230×200 |
| LL800PET | 185×50 | 0.50 | 360 | 1010×1040 | 22.1×25.0 | 380×356 |

※上記物性は初期強度による測定値であり保証地ではありません。



取扱い上のご注意

- ① 使用の際は事前にカタログをよく読んだ上で使用ください。
 - ② 原反には、品番及びロットNo.がサイドラベルに記載してあります。
 - ③ 原反を使用した場合、ロットNo.を必ず記録、保存してください。
(ロットNo.の記録のない場合、製品に問題が生じても品質証明を行うことが困難になります。)
-
- ① 使用の際は、用途にデータが適合しているか確認してください。
 - ② 取扱い場所付近の火気使用は禁止し、静電気、衝撃火花等による着火源が生じないようにご注意ください。
 - ③ 保管は高温、多湿な場所は避けてください。
 - ④ 重ね積み等、製品が変形するような保管は避けてください。
 - ⑤ 長期保管された製品を使用の際は、事前に物性低下、加工不具合がないか確認してください。
 - ⑥ 極高温、極低温用途に使用の場合は、必ず弊社まで問い合わせてください。
 - ⑦ 印刷する場合は事前に印刷性を確認してください。
 - ⑧ ライスター、パフ等の熱溶着による接合の際は、臭気が発生しますので必ず作業場を換気してください。
 - ⑨ ライスター、パフ、高周波ウェルダ等の接合加工を行う場合は事前に加工条件を確認してください。
 - ⑩ 水濡れ時は、すべり易くなりますので御注意下さい。

シートを廃棄処分される際は、下記の方法で処理してください。

- ① 廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら直ちに当社に原反の品番及びロットNo.を必ず連絡ください。

カンボウプラス株式会社

本 社
〒541-0054 大阪市中央区南本町1丁目8番14号
堺筋本町ビル
TEL (06) 6261-5838 FAX (06) 6261-7283

東京支店
〒103-0012 東京都中央区日本橋蛸屋町2丁目1番3号
TEL (03) 3661-5311 FAX (03) 3661-5540

ホームページ <http://www.fcc.co.jp/kanbopras/>

R100
古紙配合率100%再生紙
を使用しています

お問い合わせは・・・