



Daiwa Spinning



マルチな機能性とシーンに合った素材感

# MultiVeil™

マルチベール

マルチな機能性とシーンに合った素材感

# MultiVeil™


マルチベール

マルチベールは特殊無機物をポリエステルに練り込んだ繊維で作られた素材です。  
汗じみ軽減・防透け・UV カット・吸水速乾・遮熱のマルチな機能と生活シーンに合わせた風合いを併せ持ち、さまざまな用途に使用できます。

特長  
1

## 汗じみ軽減

マルチベール 比較品



4-5級

2級

試験布: マルチベールPET100 40//2天竺(比較品セミダルPET100 20/1天竺)  
試験方法: 汗じみの見えにくさ試験  
試験場所: 第三者機関

特長  
2

## 防透け

マルチベール 比較品



94.3


85.3

試験布: マルチベールPET100 40/1ブロード(比較品C100 40/1ブロード)  
試験方法: 防透け性 JIS L1923 B法計器法  
試験場所: 第三者機関

特長  
3

## UVカット

紫外線遮蔽率



マルチベール

比較品


試験布: マルチベールPET100 40/1ブロード(比較品C100 40/1ブロード)  
試験方法: 紫外線遮蔽性 JIS L1925  
試験場所: 第三者機関

特長  
4

## 吸水速乾

- ・滴下法 1秒
- ・拡散性残留水分率 55分以下

速乾性



試験布: マルチベールPET100 40//2天竺  
試験方法: 拡散性残留水分率(0.6ml滴下)  
試験場所: 第三者機関

### ■生地タイプ

- ・スパン糸タイプ : コットンライクな風合いと外観を有しています。
  - ・フィラメント糸タイプ : スポーティな光沢と滑らかなタッチを有しています。
- ※異種繊維との交編、交織が可能です。

※生地組織等により性能に差が生じることがあります。  
※各データは測定値であり保証値ではありません。